JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICAL SHEET 01.02.06-EN

JUBIZOL Unigrund

Универсален грунд за декоративни мазилки

1. Описание, приложение

JUBIZOL Unigrund е водна дисперсия на акрилни свързващи вещества с фин кварцов пясък, предназначена за грундиране на всички видове стенни повърхности – включително шпакловки на системи за външна изолация на стени (EWI) – преди нанасяне на акрилни, силиконови и силикатни декоративни мазилки.

Покрива повърхността и я изравнява по отношение на водопоглъщането, леко повишава водоотблъскването ѝ и свързва прах и други лошо полепнали частици, които по някаква причина не биха могли да бъдат отстранени с почистване. Той удължава времето за обработване на нанесената мазилка и подобрява адхезията върху много гладки повърхности и по-малко абсорбиращи повърхности.

2. Цветове

- Бял (нюанс 1001)
- Цветни нюанси, завършващи на 0,1, 2, 3, 4 и 5 от цветната карта JUB PAINTS AND RENDERS (в станциите за тониране на JUMIX в местата за продажба!)
- Цветни нюанси, завършващи на A, B, C, D, E и F от цветната карта JUB FAVORITE FEELINGS (в станциите за тониране на JUMIX в местата за продажба!)

Грундове в различни цветни нюанси могат да се смесват в съотношения по избор!

3. Технически данни

Разфасовка		2 kg, 5 kg, 18 kg
Плътност		~1.232 kg/dm³
Разреждане с вода		5 %
Време за съхнене T = +20 °C, отн. вл. на въздуха = 65 %	Сухо на допир	~2 h
	Готово за следваща операция	12 h

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

	Устойчивост на повърхността на измиване от дъжд	24 h
Съдържание на ЛОС (VOC)		2 g/l
Изискване на ЕС за ЛОС — категория		A/g <30
Разход		150-250 g/m²
Препоръчителен брой слоеве		1

4. Условия за полагане

Температурата на въздуха и повърхността на стената трябва да бъде между +1ºC и +35ºC, а относителната влажност на въздуха трябва да бъде под 80 %. Защитете фасадните повърхности от слънце, вятър и валежи с помощта на защитни мрежи за скеле; въпреки това, не извършвайте никаква работа при дъжд, мъгла или силен вятър (≥30 км/ч) въпреки тази защита.

5. Подготовка на основата

Повърхността трябва да е твърда, суха и без лошо полепнали частици, прах, остатъци от кофражни масла, мазнини или други замърсявания. Измиване под високо налягане (гореща вода или пара) се препоръчва главно за много замърсени фасадни повърхности, всички бетонни повърхности и фасадни повърхности, заразени смухъл и плесен. Дезинфекцирайте такива повърхности, след като са измити.

При нормални условия (T = +20 ºC, относителна влажност на въздуха = 65 %), новонанесени мазилки и шпакловки съхнат за най-малко един ден за всеки mm от дебелината им. Бетонните повърхности съхнат поне месец. В случай на освежаване, отстранете старателно от повърхността всички стари лошо залепени покрития, суспензии и други декоративни слоеве, които лесно се разтварят във вода.

6. Инструкция за употреба

Преди нанасяне разбъркайте добре продукта и ако е необходимо, го разредете с вода до 5%. Количествата, необходими за покриване на отделните повърхности, се изчисляват въз основа на площта на тези повърхности и данните за разходната норма, а в конкретни случаи разходът се определя чрез извършване на измервания върху достатъчно голяма изпитвателна повърхност.

Нанася се с четка, подходяща за нанасяне на дисперсионни покрития или с дългокосмест или текстилен валяк (дължината на космите е 18 - 20 мм; могат да се използват: естествена и изкуствена кожа или текстил от различни синтетични нишки – полиамид, дралон, вестан, найлон, перлон или полиестер). Когато нанасяте грунда с валяк, използвайте подходяща решетка за кофа.

Грундирайте без прекъсвания от единия ъгъл на стената до другия. Винаги обработвайте повърхностите, недостъпни за стандартен валяк с дълъг косъм (ъгли, улуци, тесни повърхности и други подобни), първо с подходящи четки или по-малки валяци за боядисване, пригодени към съществуващите условия.

Измийте инструментите обилно с вода веднага след употреба, изсъхналите петна не могат да бъдат премахнати.

7. Съхранение, условия на транспортиране и издръжливост

Съхранение и транспортиране при температура от +5°C до + 25°C, защитено от пряка слънчева светлина, недостъпно за деца, НЕ ТРЯБВА ДА ЗАМРЪЗВА!!

Трайност при съхранение в оригинално запечатана и неповредена опаковка: най-малко 12 месеца.

8. Друга информация

Техническите инструкции са дадени въз основа на нашия опит и са дадени като насока за постигане на оптимални резултати. Не можем да поемем отговорност за щети, причинени от неправилен избор на продукт, неправилна употреба или непрофесионална работа. JUB също не носи отговорност в случаите, когато основата за нанасяне на нашите продукти е подготвена неправилно или с материали от други производители. В случай на нанасяне на нашите продукти върху съществуващи основи от стари покрития или предварително подготвени основи с материали от други производители, е задължително да се направят подходящи тестови полета с всички предвидени приложения на продуктите на JUB, в съответствие с техническите инструкции, преди започване на работата.

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Мерки за безопасност: Следвайте инструкциите в информационния лист за безопасност на продукта.

Този технически лист допълва и заменя всички предходни издания. Запазваме си правото да променяме и допълваме данни в бъдеще.

Наименование и дата на публикуване: TRC-017/20-pek, 04.11.2024