

## TECHNICAL SHEET 02.01.01-EN



# JUBOLIN Classic 0-3

## Вътрешна шпакловъчна смес

### 1. Описание, приложение

JUBOLIN Classic 0-3 е дисперсионна изравнителна смес, използвана за фино изглаждане на вътрешни стени и тавани на жилищни, стопански, промишлени и други сгради. Може да се използва и за запълване на по-малки вдлъбнатини, пукнатини, дупки и ожулвания, както и за отстраняване на други недостатъци или повреди. След изглаждане повърхностите са с мръсно бял цвят и са подходящи за боядисване с всички видове дисперсионни бои за стени, лепене на тапети или обработване по друг декоративен начин. JUBOLIN Classic 0-3 прилепва добре към вар, вароцимент, а също и циментови фини мазилки и гипскартон. Може да се използва и за изглаждане на безпроблемни, неизмазани бетонни повърхности, неизмазани стени от порест бетон, fibre\_x0002\_sement плоскости, ПДЧ и други подобни. Може да се нанася и върху вече боядисаните повърхности, но само ако съществуващите слоеве са добре прилепнали към повърхността.

### 2. Технически данни

|                                                            |                   |                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Разфасовка                                                 |                   | 1 kg, 3 kg, 8 kg, 25 kg                        |
| Плътност                                                   |                   | ~1.68 kg/dm <sup>3</sup>                       |
| Дебелина на слоя                                           |                   | 1-2 mm                                         |
| Време за съхнене<br>T = +20 °C, отн. вл. на въздуха = 65 % | Готово за шкурене | ~12 h                                          |
| Среден разход                                              |                   | 1.75 kg/m <sup>2</sup>                         |
| Паропропускливост EN ISO 7783-2                            | μ, коефициент     | <40                                            |
|                                                            | Sd (d = 3 mm)     | 0.12 m<br>клас 1 (висока<br>паропропускливост) |
| Адхезия към вароцимент (EN 4624)                           |                   | >0.45 MPa                                      |

### 3. Условия за полагане

Температурата на въздуха и на стената трябва да бъде от +5 °C до +35 °C, а относителната влажност на въздуха не трябва да бъде по-висока от 80%.

### 4. Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да е твърда, суха и чиста, без лошо полепнали частици, прах, соли, масла и други замърсявания. Почистете прах и друга неполепнала мръсотия и измийте неразложените остатъци от масла от бетонните повърхности с водоструйка (гореща вода или пара). Отстранете всички слоеве боя, които се поглъщат от вода и покрития от маслени бои, лакове и емайли от вече боядисаните повърхности. Задължително е да се дезинфекцират повърхностите, заразени с мухъл и плесен, преди нанасяне на изравняващата смес. Преди нанасянето на шпакловката, основата трябва да изсъхне или да отлежи най-малко 7 до 10 дни за всеки сантиметър от дебелината си. Изравняващата смес се нанася върху нови бетонни повърхности само месец след бетонирането (посочените времена за изсъхване на повърхността са валидни при нормални условия: T = +20 °C, RH = 65 %). Винаги нанасяйте грунд преди нанасяне на изравняващата смес. JUB предлага разрежена ACRYL емулсия, която се нанася с четка или дълговлакнест кожен или текстилен ваяк или се пръска. При нормални условия (T = +20 °C, RH = 65 %), нанасянето на изравняващата смес може да започне 6 часа след нанасянето на грунд.

За техническа информация относно тези грундове, моля, прочетете техническия лист.

### 5. Подготовка на изравняващата смес за нанасяне

JUBOLIN Classic 0-3 е фабрично произведена изравняваща смес, готова за нанасяне. Не е необходима допълнителна подготовка.

### 6. Нанасяне на изравняваща смес

Шпакловката обикновено се нанася на два слоя. Дебелината на отделен слой не трябва да надвишава 1 до 2 мм, а общата дебелина на двуслойно нанасяне 3 мм. Нанесете сместа ръчно - с изглаждаща маламашка от неръждаема стомана - разнесете я по обработената повърхност. Докато правите това, опитайте се да изгладите повърхността колкото е възможно повече. Ако е необходимо, отстранете излишния материал с изглаждащата маламашка.

Шлайфайте първия слой с фина шкурка, преди да нанесете втория. Същото се отнася и за втория или последния слой. Полирането може да се извърши ръчно или машинно. Ако повърхностите са подготвени за по-взискателни декоративни обработки, използвайте шкурка по. P150 и изберете между шкурки No P80 - P120 във всички останали случаи.

Почистете инструментите старателно с вода веднага след употреба.

### 7. Съхранение, условия на транспортиране и издръжливост

Съхранение и транспортиране при температура от +5°C до + 25°C, защитено от пряка слънчева светлина, недостъпно за деца, НЕ ТРЯБВА ДА ЗАМРЪЗВА!!

Срок на годност при съхранение в оригинално запечатана и неповредена опаковка: най-малко 12 месеца.

### 8. Друга информация

Техническите инструкции са дадени въз основа на нашия опит и са дадени като насока за постигане на оптимални резултати. Не можем да поемем отговорност за щети, причинени от неправилен избор на продукт, неправилна употреба или непрофесионална работа. JUB също не носи отговорност в случаите, когато основата за нанасяне на нашите продукти е подготвена неправилно или с материали от други производители. В случай на нанасяне на нашите продукти върху съществуващи основи от стари покрития или предварително подготвени основи с материали от други производители, е задължително да се направят подходящи тестови полета с всички предвидени приложения на продуктите на JUB, в съответствие с техническите инструкции, преди започване на работата.

Мерки за безопасност: Следвайте инструкциите в информационния лист за безопасност на продукта.

Този технически лист допълва и заменя всички предходни издания. Запазваме си правото да променяме и допълваме данни в бъдеще.

Наименование и дата на публикуване: TRC- 038/21-čad, 04.11.2024