

TECHNICAL SHEET 03.02.05-EN



JUPOL Strong protect

Висококачествена миеща боя за силно експлоатирани повърхности

1. Описание, приложение

JUPOL Strong protect е екологично чиста интериорна боя за стени, на основата на водна дисперсия на специални полимерни свързващи вещества. Боята е предназначена за декоративна защита на стени и тавани, осигурявайки им по-голяма устойчивост на петна, а също така осигурява добра изнosoустойчивост (SIST EN 13300), което означава, че петна от повърхностите могат да се почистват с разтвори на обикновени домакински почистващи препарати. Подходящите основи включват фино шпакловани основи, хартиени и стъклофибърни релефни тапети, както и гипскартонени и фиброциментови плоскости, ПДЧ, неизмазан бетон, фини мазилки от всякакъв вид и други подобни. Възможно е и нанасяне върху стара боя с добра адхезия, дори и такива с клас на мокро триене 1. Боята има защита от мухъл в съответствие с SIST EN15457, а също така е подходяща за използване в система HYDROSOL Decor.

2. Цветове

- бял (нюанс 1001)
- нюанс по цветната карта JUB Favorite Feelings E-G
- има възможност за оцветяване в пастелни нюанси с DIPI Super color (до 750 ml/15L бяла боя) или с DIPI Koncentrat (до 100 ml/15L бяла боя)

Бои с различни нюанси могат да се смесват в различни съотношения!

3. Технически данни

Разфасовка	2l, 5l
Плътност	~1.364 kg/dm ³
Съдържание на ЛОС (VOC)	1 g/l
Изискване на ЕС за ЛОС — категория	A/a<30
Маса за разреждане с вода	0%

Обем за разреждане с вода		0%	
Време за съхнене Т = +20 °С, отн. вл. на въздуха = 65 %	Сухо на допир	2h	
	Готово за следваща обработка	4-6h	
Разход		80-130 ml/m² (за два слоя)	
Препоръчителен брой слоеве		2	
Характеристики на сухия филм	Класификация според EN13300	Устойчивост на мокро триене	устойчив, клас 1
		Покривност	клас 3 8.5m²/l
		Завършек	мат
	Паропропускливост EN ISO 7783-2	μ, коефициент	<1393
		Sd (d = 100 μm)	<0.139m клас 1 (висока паропропускливост)

4. Условия за полагане

Температурата на въздуха и на стената трябва да бъде от +5 °C до +35 °C, а относителната влажност на въздуха не трябва да бъде по-висока от 80%.

5. Подготовка на основата

Повърхността трябва да е твърда, суха и чиста, без лошо полепнали частици, прах, масла или други замърсявания.

Времето за съхнене на нови мазилки и изравняващи смеси при нормални условия (T = +20 °C, относителна влажност на въздуха = 65 %) е най-малко 1 ден за всеки mm дебелина, докато за бетонните повърхности времето за сушене е най-малко един месец. От вече боядисаните повърхности отстранете всички бои покрития с маслени бои, лакове и емайли, които лесно и бързо се поглъщат от вода. Повърхностите, заразени със мухъл и плесен, трябва да бъдат дезинфекцирани преди боядисване. Нанасянето на грунд е задължително преди първото боядисване. Препоръчваме ACRYL emulsion, разреждана с вода (в съотношение 1:1), в случай на употреба върху по-взискателни и по-абсорбиращи повърхности, се използва разреден с вода дълбоко проникващ грунд JUKOL Primer (в съотношение 1:1). За освежително боядисване и преди нанасяне на боята върху основи, изгладени с дисперсионни изравняващи смеси (шпакловки), обикновено не се изисква грунд.

За техническа информация относно тези грундове, моля, прочетете техническия лист.

6. Подготовка на боята

Разбърквайте боята добре преди употреба и не я разреждайте.

ВНИМАНИЕ! В случай на разреждане с вода, износоустойчивостта и покритието намаляват!

При боядисване на по-големи площи в един и същи цвят, изсипете съдържанието на поне три кофи в достатъчно голям контейнер. Когато се изразходи една трета от боята с изравнения цвят, се добавя следващата кофа от този цвят.

Не се допускат никакви "поправки" на боята по време на нанасяне (добавяне на тониращи агенти, разреждане и други подобни).

В участъци, където поради висока относителна влажност има голяма вероятност от развитие на мухъл и плесен, в приготвената боя може да се добави 5% (50 ml/l) JUBOCIDE Plus (въпреки че боята е устойчива на мухъл и плесен и при продължителен конденз). Имайте предвид, че с добавянето на продукт JUBOCIDE Plus покритието намалява.

7. Нанасяне на боята

За нанасяне на боята препоръчваме късокосмест или текстилен валяк за боя (дължината на космите или конците е 9 - 12 мм; могат да се използват: естествена и изкуствена кожа или текстил от различни синтетични нишки – полиамид, дралон, вестан, найлон, перлон или полиестер) или четка за боядисване, подходяща за нанасяне на дисперсионни бои за стени.

Отделна повърхност на стената се боядисва без прекъсване от единия край до другия. В случай на височини над стандартните, боядисваме едновременно няколко етажа, с хоризонтални контакти "мокро до мокро". Винаги първо обработвайте повърхностите, недостъпни за стандартен валяк с дълъг косъм или за пистолет за пръскане (ъгли, улуци, тесни повърхности и други подобни), първо с помощта на подходящи четки или по-малки валяци за боядисване, приспособени към съществуващите условия.

Почистете инструментите старателно с вода. Поради високата устойчивост на слоя боя се изисква предпазливост по отношение на опазването на околните предмети, тъй като е трудно да се премахнат нежеланите изсъхнали петна.

Съхранявайте неизползваната боя в добре запечатан контейнер за възможни поправки или по-късна употреба.

8. Поддръжка и освежаване на боядисани повърхности

Боядисаните основи не изискват специална поддръжка. Неприлеплият прах и друга мръсотия могат да бъдат забърсани. Пресните петна (кафе, вино, чай, сок, горчица, кетчуп, следи от обувки и грим) се отстраняват с мокра кърпа или гъба, напоена с разтвор на обикновени универсални домакински почистващи препарати, след което повърхността се измива с чиста вода. Не е позволено да се отстраняват петна с четка, грубата страна на почистваща гъба (кърпа) или други механични или химически агенти, които причиняват повреда на покривния филм. Не оставяйте нанасянето на почистващи препарати върху повърхността на покритието за дълго време.

Върху основи, където мръсотията и петната не могат да бъдат отстранени по описания начин, се извършва освежително боядисване, състоящо се от ново нанасяне на 2 слоя боя, както е описано в глава "Нанасяне на боята". При такова боядисване обикновено не е необходимо нанасяне на грунд.

9. Съхранение, условия на транспортиране и издръжливост

Съхранение и транспортиране при температура от +5°C до + 25°C, защитено от пряка слънчева светлина, недостъпно за деца, НЕ ТРЯБВА ДА ЗАМРЪЗВА!!

Срок на годност при съхранение в оригинално запечатана и неповредена опаковка: най-малко 12 месеца.

10. Друга информация

Техническите инструкции са дадени въз основа на нашия опит и са дадени като насока за постигане на оптимални резултати. Не можем да поемем отговорност за щети, причинени от неправилен избор на продукт, неправилна употреба или непрофесионална работа. JUB също не носи отговорност в случаите, когато основата за нанасяне на нашите продукти е подготвена неправилно или с материали от други производители. В случай на нанасяне на нашите продукти върху съществуващи основи от стари покрития или предварително подготвени основи с материали от други производители, е задължително да се направят подходящи тестови полета с всички предвидени приложения на продуктите на JUB, в съответствие с техническите инструкции, преди започване на работата.

Мерки за безопасност: Следвайте инструкциите в информационния лист за безопасност на продукта.

Цветовият нюанс може да се различава от отпечатъка в цветната карта, от пробата или от одобрената проба. Въпреки това, общата цветова разлика ΔE_{2000} – тя се определя в съответствие с ISO 7724/1-3 и от математическия модел CIE DE2000 – не е 1,5 за цветовите нюанси от цветовата диаграма PAINTS AND RENDERS на JUB или 2,5 за цветовите нюанси от цветовите диаграми NCS и RAL. За да проверите посочените разлики, наблюдавайте изсъхнал слой боя, нанесен върху стандартен тестов картон и стандартна боя, съхранявана в TRC JUB d.o.o. Боята, произведена по други цветови таблици, е възможно най-доброто приближение за грундовете и тониращите агенти на JUB. Следователно в такива случаи общата разлика в цвета от желанния нюанс може да бъде дори по-висока от гарантираната по-горе стойност. Разликите в цветовите нюанси, произтичащи от неподходящи условия на работа, техниката на нанасяне и процеса на приготвяне на боята, различни от инструкциите, неспазването на правилата за изравняване или нанасянето върху неподходящо подготвена, прекалено или недостатъчно груба, влажна или недостатъчно суха повърхност, не могат да бъдат предмет на оплакване.

Този технически лист допълва и заменя всички предходни издания. Запазваме си правото да променяме и допълваме данни в бъдеще.

Наименование и дата на публикуване: TRC-001/23-čad, 18.11.2024